

Citation (A)

T 2/7

2/7/1

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010871318

WPI Acc No: 1996-368269/199637

Improved prepolymer compsn. for polyurethane soln. with good transparency and stability - obtd. by distilling prepolymer under vacuum to remove free diphenylmethane diisocyanate

Patent Assignee: MITSUI TOATSU CHEM INC (MITK)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 8176252	A	19960709	JP 94322802	A	19941226	199637 B

Priority Applications (No Type Date): JP 94322802 A 19941226

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 8176252	A		5 C08G-018/10	

Abstract (Basic): JP 8176252 A

An improved prepolymer compsn. is prepd. by distilling (A) a prepolymer under vacuum to remove free diphenylmethane diisocyanate (MDI) so that the content of the MDI is 1 wt% or less and the Mw/Mn is 5.0 or less. (A) is prepd. by reacting 4,4'-MDI contg. 0.3 wt% or more of 2,4'-MDI or 2,2'-MDI with a straight chain mol which has two or more of active hydrogen, Mw/Mn of 3.0 or less, and a mol. wt. of 250-4000 in an equiv. ratio of the isocyanate gp./the active hydrogen gp of 2.5-10.0.

USE - The compsn is useful for polyurethane soln. for spinning raw solns., films, mouldings, coating solns., impregnating soln., adhesive solns., etc..

ADVANTAGE - The content of free MDI is decreased in prepolymer compsn and the prodn. of oligomer is decreased. The polyurethane soln. prepd. with the compsn. has good transparency, stability and working properties.

Dwg.0/0

Derwent Class: A25; A81; A82; F01; G02; G03

International Patent Class (Main): C08G-018/10

International Patent Class (Additional): C08G-018/82

?

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-176252

(43) 公開日 平成8年(1996)7月9日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C08G 18/10	NFT			
18/82	NGU			

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全5頁)

(21) 出願番号	特願平6-322802
(22) 出願日	平成6年(1994)12月26日

(71) 出願人	000003126 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
(72) 発明者	松坂 康弘 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内
(72) 発明者	村田 尚洋 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内
(72) 発明者	石川 恵子 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 改良されたプレポリマー組成物

(57) 【要約】

【構成】 比較的高分子のジオールと、過剰量のMD I とを反応させて部分プレポリマーを製造したのち、遊離のMD I を減圧留去することにより得られる改善されたプレポリマー組成物。

【効果】 物性の良いポリウレタン成形物を与える原料として優れたものである。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 2, 4'-体 (2, 2'-体を含む) を 0.3 重量%以上含有する、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナートと、 M_w/M_n が 3.0 以下である活性水素を 2 個有する分子量 250~4000 の直鎖状分子とを、イソシアナート基と活性水素基の当量比 2.5 以上 10.0 以下で反応させて製造したプレポリマーを減圧蒸留法にて、遊離のジフェニルメタンジイソシアナートを留去し、その含有量を 1 重量%以下とし、かつ、 M_w/M_n が 5.0 以下とすることを特徴とする改良されたプレポリマー組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、ポリウレタン、あるいはポリウレタンウレア成形物 (以下、単にポリウレタン成形物と称する) 用の改良されたプレポリマー組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、実質的に橋かけ構造を有しないポリウレタン溶液から弾性繊維、弾性フィルム、エラストマー状の各種成形品、人工皮革の表面膜や各種塗料などの表面被覆物、含浸剤などに優れたゴム状弾性を有する種々の物品が製造されている。また、天然ゴムと比べて機械強度が大きく、更に耐久性にも優れているという特徴をもっている。このポリウレタン成形物は、有機ジイソシアナートと活性水素を 2 個有する分子量 250~4000 の比較的高分子のジオール (以下ジオールと称する) によるプレポリマー化反応を行い、その後、溶媒を添加後ジアミン等を用いて鎖延長反応を行う 2 つの工程より製造されている。この溶液を用いる方法は固体状のポリウレタンをそのまま加熱熔融することにより成形する方法に比べて室温で流動性に富む系を扱えるため一般に取り扱いが容易であり、装置的、工程的にも、より簡単に製造できる特徴がある。

【0003】しかしながら、プレポリマー製造工程においては、2, 4'-体、2, 2'-体を含む 4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナートとジオールを当量比 2.0 で合成したプレポリマーでは MDI によりジオールが 2~3 分子結合し、オリゴマーを生成すると共に未反応の遊離 MDI が生成してしまう。オリゴマーの生成はハードセグメント間の距離を著しく増大させ、成形物の機械物性を著しく低下させる原因となり、また、遊離 MDI の存在は、鎖延長時におけるハードセグメントの局在化の原因となり、粘度の急激な上昇 (以下ゲル化と称する)、白濁化等ポリウレタン成形物製造上どちらも好ましくない。

【0004】この様な問題を解決するため、未反応 MDI の含量を低減することが考えられ、一般的に知られていることであるが、例えば、特公昭 47-35317 号、特開平 4-100919 号、特開平 5-27143 50

2 号、特開平 5-272011 号、特開平 4-126821 号明細中にジオールと MDI の当量比を 1.4~1.6 にて反応させる方法が開示されているが、未反応 MDI の量は低減するものの、不十分であり、また、オリゴマーが大量に生成する。

【0005】さらに、一定の長さに伸長した後荷重を取り除いたとき、ポリウレタン成形物の弾性回復性は天然ゴムの回復性に比べ、劣るという欠点がある。このため、種々の弾性機能についてより一層の改良が求められている。すなわち、弾性機能として、高い破断伸度、変形歪みに対する応力変動が小さいこと、伸縮時のヒステリシス損失が小さいことが望まれている。

【0006】これらの弾性機能の改良を目的として種々の低融点ジオールを用いる試みがなされているが、上記の弾性機能を満足する水準には至っていない。例えば、特開昭 59-179513 号には低融点ジオールとしてエーテルエステルジオールを用いているが、ジオール成分にエステル結合基が存在するために耐加水分解性、耐カビ性等の耐久性に劣り、新たな問題を生じている。また、ジオール成分としてポリテトラメチレングリコールにエチレンオキシド、プロピレンイキシド、ポリブチレンオキシドなどを付加したジオール、または、テトラヒドロフランと前記アルキレンオキシドとの共重合アルキレンエーテルグリコールを用いたポリウレタン重合体は耐水性や耐光性等の耐久性がポリテトラメチレングリコールのみを使用したポリウレタンに比較して大幅に低下する欠点がある。

【0007】また、プレポリマーを合成後、遊離のモノマーを減圧留去する方法は以前から知られており、例えば、特開昭 54-149785 号、特開昭 61-221215 号、特開昭 63-278923 号、特開平 4-8719 号、特開平 4-202417 号、特開平 4-252220 号明細等にジイソシアナートトルエンの遊離モノマーを低減したプレポリマーからエラストマーを製造する方法が記載されているが、遊離 MDI を低減した例は見あたらず、また、ウレタン弾性体組成物を製造する上でのポリウレタン溶液の製法について、溶媒中での不均一反応を低減し、凝集性の制御をおこなう事については記載がない。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようとする課題は、従来の方法では解決不可能であった遊離 MDI の低減とオリゴマー生成の低減という 2 つの課題を同時に解決し、紡糸用原液、フィルムあるいは成形用の溶液、表面被覆用の塗料溶液、若しくは含浸剤、接着剤溶液として、透明で安定性が良く、作業性の良い、ポリウレタン溶液を得、また、溶媒を除去して成形物を製造する際の物性向上を目的として、プレポリマーを改善することである。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の問題を解決するために鋭意検討した結果、オリゴマー生成を低減するため、ジオールを過剰量のMDIと反応させ、また、得られた反応生成物（以後パーシャルプレポリマーと称する）を減圧蒸留法にて留去し、その含有量を低減することにより上記問題点を解決し、溶液の安定性、成形物の物性が向上することを見出し本発明に到達した。

【0010】すなわち、本発明は、次の通りである。
2, 4'-体 (2, 2'-体を含む) を 0.3 重量%以上含有する、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナートと、 M_w/M_n が 3.0 以下である活性水素を 2 個有する分子量 250~4000 の直鎖状分子とを、イソシアナート基と活性水素基の当量比 2.5 以上 10.0 以下で反応させて製造したプレポリマーを減圧蒸留法にて、遊離のジフェニルメタンジイソシアナートを留去し、その含有量を 1 重量%以下とし、かつ、 M_w/M_n が 5.0 以下とすることを特徴とする改良されたプレポリマー組成物。

【0011】改善されたプレポリマーとは、オリゴマー生成が少なく、しかも、未反応で遊離のMDIが 1.0 %以下のプレポリマーであり、このような特徴が、プレポリマーと鎖延長剤との反応において、反応性の高い遊離のMDIと鎖延長剤との反応を抑制することより、局所的な反応を抑制する事が可能になり、しかも、凝集性の高い結合を非局在化出来ることから、ポリウレタン溶液の安定性が増す。また、溶媒除去時にもミクロな凝集性部分と非凝集性部分との相分離をバランス良くおこなわせることから成形物の物性が向上すると考えられる。

【0012】本発明における M_w/M_n の値は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) により測定した。GPCの測定条件は次の通りである。溶出液：テトラヒドロフラン、流速：1.0 ml/分、カラムオープン温度：40℃、カラム：TSKGEL GMHXL, G2000HXL, G1000HXL (以上、東ソー社製)、検出器：示差屈折計、 M_w/M_n の値は、メインピークについて計算を行った。

【0013】本発明における改良されたプレポリマーは次の2工程より製造される。すなわち、活性水素を 2 個有する分子量 250~4000 の直鎖状分子と当量比で 2.0 以上 10.0 以下の過剰量MDIとの反応によりパーシャルプレポリマーを製造する第一工程、得られたパーシャルプレポリマー中の遊離MDIを減圧下にて留去する第二工程より成立している。

【0014】第一工程において使用する有機ジイソシアナートは、2, 4'-体 (2, 2'-体を含む) を 0.3 重量%以上含有し、残りが 4, 4'-体であるジフェニルメタンジイソシアナート (以下MDIと称する) であって、一部、カルボジイミド変性等の行われたMDIを含む。なお、MDIは固形で入手しても良いし、溶融状

態で入手して使用しても良いが溶融状態のMDIの方が溶解作業を省けるので好ましい。

【0015】活性水素を有する分子量 250~4000 の直鎖状分子としては、ポリエーテルグリコール、ポリエステルグリコール、又はこれらの共重合体、混合物等が挙げられる。分子量が 250 未満では弾性性能が悪く、4000 超ではポリエーテルグリコール、ポリエステルグリコール製造上困難となる。適当なポリエーテルグリコールの主なものにはポリアルキレンエーテル、たとえばポリテトラメチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリブチレングリコール、ポリヘキサメチレングリコール等である。また、これらを製造する際に用いる単量体の混合物より製造されたランダム共重合体、製造方法を変えたブロック共重合体も用いる事ができる。成形物の物性より好適に用いられるのはポリテトラメチレングリコールである。

【0016】ポリエステルグリコールは公知のように、2 塩基酸と低分子グリコールとの重縮合より得られる。2 塩基酸としてはコハク酸、アジピン酸、スベリン酸、セバシン酸、テレフタル酸、ヘキサヒドロテレフタル酸、アゼライン酸等が用いられ、また、低分子グリコールとしてはエチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、1, 4-ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、1, 6-ヘキサメチレングリコール、シクロヘキサネ-1, 4-ジオール等が使用できる。

【0017】MDIとジオールとの当量比 (以後 NCO/OH 当量比と称する) は 2.0~10.0 が好ましく、さらに好ましくは 2.5~7.0 である。 NCO/OH 当量比が 2.0 未満では、オリゴマー生成の割合が大きくなり、未反応MDIを減圧留去してもオリゴマー生成を抑制出来ず、所望のプレポリマーは得られないので成形物の物性向上には寄与しない。また、 NCO/OH 当量比が 10.0 を超えると、目的とする組成のプレポリマー以外の未反応で遊離のMDIの含有量が多いため、後段における減圧蒸留に多くの時間を要し、プレポリマーの粘度等が変化するなど物性が変化する事が考えられ、好ましくない。

【0018】第1工程の装入順序は有機ジイソシアナートと活性水素を 2 個有する分子量 250~4000 の直鎖状分子を一括あるいは反応が進行する時間よりも十分に短い時間であればどちらにどちらを装入して反応させてもかまわないが、有機ジイソシアナートを活性水素を 2 個有する分子量 250~4000 の直鎖状分子に少量ずつ滴下、あるいは定量ポンプ等で連続装入する場合、あまり長い時間をかけて装入するとやはり分子量が実質上無限大になるため注意を要する。

【0019】第1工程の反応温度は好ましくは 30~120℃、さらに好ましくは 50~80℃であり、30℃より反応温度が低いと反応時間が延びてしまい、工業的

に好ましくなく、また、120℃より反応温度が高いとアロハネート結合等が生成する等副反応が大量に起こり、粘度の上昇、ゲル化などを起こす原因となるため好ましくない。

【0020】第二工程における減圧蒸留は温度80～200℃、圧力2mmHg以下で行い、製造にあたっては、薄膜蒸留法により出来得る限りプレポリマーの熱履歴を少なくするのが望ましい。この目的としては、スミスの薄膜蒸発機が適している。

【0021】得られた改良されたプレポリマーを用いて 10
ポリウレタン成形物を製造する際にはプレポリマーを溶媒に溶解後、鎖延長剤を用いて鎖延長を行い、得られた

ポリウレタンウレア溶液（以下、ポリウレタン溶液と称する）の溶媒を除去して製造する。成形物の形状は成形法により、フィルム、シート、糸状体にすることができる。

【0022】

【実施例】つぎに、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、これらの実施例は本発明を限定するものではない。実施例及び比較例の結果を表1に示す。例中特に断らない限りすべての部および比率は重量基準による。

【0023】

【表1】

表1

プレポリマー							
	MDIの 異性体比	ジオール (¹)内分子量 Mw / Mn	減圧蒸留 操作	NCO%	粘度 cps 25°C	遊離MDI の量 重量%	Mw/Mn値
実施例 1	2,2'NDI < 0.1% 2,4'NDI 0.6% 4,4'NDI 99.4%	PTMEG (1958) Mw/Mn=1.9	140°C 10 x10 ⁻³ mmHg	3.01	138000	0.15	2.2
比較例 1	2,2'NDI < 0.1% 2,4'NDI 0.6% 4,4'NDI 99.4%	PTMEG (1958) Mw/Mn=1.9	蒸留操作 なし	3.28	107000	10.2	8.5
比較例 2	2,2'NDI < 0.1% 2,4'NDI 0.6% 4,4'NDI 99.4%	PTMEG (1958) Mw/Mn=1.9	蒸留操作 なし	1.73	310000	3.74	17.2
実施例 2	2,2'NDI 0.3% 2,4'NDI 40.2% 4,4'NDI 59.5%	PTMEG (1958) Mw/Mn=1.9	140°C 10 x10 ⁻³ mmHg	3.05	129000	0.18	3.8
比較例 3	2,2'NDI 0.3% 2,4'NDI 40.2% 4,4'NDI 59.5%	PTMEG (1958) Mw/Mn=1.9	蒸留操作 なし	3.32	102000	11.4	9.2
実施例 3	2,2'NDI < 0.1% 2,4'NDI 0.9% 4,4'NDI 99.1%	EGPA ² -t ¹ (1829) Mw/Mn=2.1	130°C 10 x10 ⁻³ mmHg	3.25	98000	0.23	2.2
比較例 4	2,2'NDI < 0.1% 2,4'NDI 0.9% 4,4'NDI 99.1%	EGPA ² -t ¹ (1829) Mw/Mn=2.1	蒸留操作 なし	3.49	87500	12.9	7.9

【0024】実施例1

内容積1リットルのガラス製反応器に2,4'-ジフェニルメタンジイソシアナート（以下、2,4'NDIと称する）を0.6%含有する4,4'-ジフェニルメタン

ジイソシアナート（以下、4,4'NDIと称する）からなるMDI250g（2.00当量）、分子量が1958で、Mw/Mnが1.9であるポリテトラメチレングリコール（以下、PTMEGと称する）490g

(0.50当量)を装入した。窒素気流下に85℃で3時間反応させ、NCO基含有量(以下、NCO%と称する)3.01%、粘度3400cps/25℃のパーシャルプレポリマーを得た。このパーシャルプレポリマー500gを、薄膜蒸発機を用いて140℃、0.01mmHgの条件で遊離MDIを留出させた。留出MDIは83.8gであり、得られたプレポリマーのNCO%は3.01%、粘度は138000cps/25℃、遊離MDIは0.15%であった。また、Mw/Mnの値は2.2でありオリゴマーも少なく遊離のMDIの含量も十分に減少した。

【0025】比較例1

実施例1と同一の反応器にて、MDIの量を125gにする他は同様に、プレポリマーを合成した。遊離MDIの留去は行なわなかった。得られたプレポリマーのNCO%は3.28%、粘度は107000cps/25℃、遊離MDIの量は10.2重量%であった。また、Mw/Mnの値は8.5であり、オリゴマーが大量に生成し、遊離MDIの含量も充分には減少していない。

【0026】比較例2

実施例1と同一の反応器、MDI、PTMEGにて、MDIの量を94gにする他は同様にプレポリマーを合成した。遊離MDIの留去は行なわなかった。得られたプレポリマーのNCO%は1.73%、粘度は31000cps/25℃、遊離MDIの量は3.74重量%であった。また、Mw/Mnの値は17.2でありオリゴマーが大量に生成し、遊離MDIの含量も充分には減少していない。

【0027】実施例2

実施例1と同一の反応器にて、使用するMDIの核体比が、2,4' MDI 40.5% (2,2' MDIを含む以下同じ) 4,4' MDI 59.5%のものを使用する他はまったく同様にして、部分プレポリマーを合成し、薄膜蒸発器を用いて遊離のMDIを除去した。得られたプレポリマーのNCO%は3.05%、粘度は1290

00cps/25℃、遊離MDIの量は0.18重量%であった。また、Mw/Mnの値は3.8でありオリゴマーも少なく遊離のMDIの含量も十分に減少した。

【0028】比較例3

実施例2と同一の反応器、MDI、PTMEGにて、MDIの量を125gにする他は同様にプレポリマーを合成した。遊離MDIの留去は行なわなかった。得られたプレポリマーのNCO%は3.32%、粘度は102000cps/25℃、遊離MDIの量は11.4重量%であった。また、Mw/Mnの値は9.2であり、オリゴマーが生成し、遊離MDIの含量も減少していない。

【0029】実施例3

実施例1と同一の反応器、MDIで、使用するジオールをエチレングリコールとアジピン酸との縮合により得られる分子量が1829、Mw/Mnが2.1であるエチレングリコールアジペートを使用する他はまったく同様にして、部分プレポリマーを合成し、薄膜蒸発器を用いて遊離のMDIを除去した。得られたプレポリマーのNCO%は3.25%、粘度は98000cps/25℃、遊離MDIの量は0.23重量%であった。また、Mw/Mnの値は2.2であり、オリゴマーも少なく遊離のMDIの含量も充分に減少した。

【0030】比較例4

実施例3と同一の反応器、MDI、エチレングリコールアジペートにて、MDIの量を125gにする他は同様にプレポリマーを合成した。遊離MDIの留去は行なわなかった。得られたプレポリマーのNCO%は3.49%、粘度は87500cps/25℃、遊離MDIの量は12.9重量%であった。また、Mw/Mnの値は7.9であり、オリゴマーが生成し、遊離MDIの含量も減少していない。

【0031】

【発明の効果】本発明により、遊離MDIの量が少ない、また、オリゴマーの生成も少ないプレポリマーが得られた。

フロントページの続き

(72)発明者 高柳 弘

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井
東圧化学株式会社内